KARTA TECHNICZNA

CHEMIS s.c.
41-608 Świętochłowice
ul. Świętokrzyska 16/7
tel.fax (34)-314-32-44
www.chemis.info

GRUNT UNIWERSALNY C 05

Charakterystyka:
Grunt uniwersalny jest głęboko penetrującym preparatem na bazie żywicy akrylowej. Pozwala zmniejszyć nasiąkliwość podłoży budowlanych poprzez wzmocnienie warstwy zewnętrznej gruntowanego materiału od kilku do kilkunastu milimetrów w głąb. Nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku w temperaturach +5°C do +30°C. Film powstający po wyschnięciu jest bezbarwny i paroprzepuszczalny.

Zastosowanie:
Grunt uniwersalny C05 to preparat zwiększający przyczepność podłoża - dzięki czemu uzyskuje się lepszy efekt przy późniejszych pracach malarskich, tynkarskich, glazurniczych. Ujednoliceniu ulega chłonność podłoża co pozwala unikać plam i przebarwień. Preparat zalecany jest do gruntowania takich podłoży jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, podłoża gipsowe i gazobetonowe, nie impregnowane płyty gipsowo-kartonowe.
Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków min. Przed mocowaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, malowaniem tapetowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, wolne od substancji które zmniejszają przyczepność takich jak: tłuszcze, zabrudzenia itp. Zaleca się usunięcie luźnych fragmentów: piasku, gipsu itp. Dotyczy to również istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe oraz powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, oczyścić i odkurzyć. Ubytki uzupełnić masą gipsową lub zaprawą cementową.

Wykonanie/Sposób użycia:
Bezpośrednio przed zastosowaniem należy wstrząsnąć lub dobrze wymieszać zawartość opakowania. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem malarskim. Czas schnięcia na podłożu nie powinien przekraczać 2 godzin w warunkach pokojowych.
Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne to czynność gruntowania należy powtórzyć.
Narzędzia i świeże zachlapania należy przemyć wodą.

Uwaga
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża +5°C do +30°C oraz wilgotności powietrza poniżej 80%.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie preparatu. Chronić przed dostępem dzieci. Unikać narzędzi i wody zanieczyszczonej rdzą. Zabrudzenia zmyć wodą, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Chronić skórę i oczy, w przypadku podrażnienia płukać wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem.

Zalecenia
Karta techniczna określa zakres stosowania preparatu i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent preparatu nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Przechowywanie
Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
Chronić przed mrozem.
Transport i magazynowanie: temperatura pow. +5°C.

Opakowania:
Kanistry plastikowe 1L, 5L, 10L

Dane techniczne:

Sposób nanoszenia preparatu	Pędzel, wałek, pistolet malarski
Wydajność:	Od 5 do 10 m^2 z jednego litra
Rozcieńczalnik:	Czysta woda wodociągowa
Czas schnięcia:	Do 2 godzin od nałożenia (przy 20°C i 60%RH)
Okres gwarancji:	12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
Zużycie gruntu:	0,1 - 0,2 l/m^2

KARTA TECHNICZNA

CHEMIS s.c.
41-608 Świętochłowice
ul. Świętokrzyska 16/7
tel.fax (34)-314-32-44
www.chemis.info

GRUNT UNIWERSALNY C 05

Dokumentacja techniczna:
- karta charakterystyki
- atest higieniczny PZH

Klasyfikacja bezpieczeństwa:
EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby zastosowania.